WiiPOX adalah cat dua komponen yang dibuat dari bahan epoxy, dengan daya lekat sangat baik. WiiPOX dapat diaplikasikan diatas beton dan keramik serta memberikan tampilan akhir yang kilap.

TAHAPAN APLIKASI

1	Pastikan substrat yang akan di cat WiiPOX keras dan bebas dari retakan.
2	Amplas permukaan substrat dan bersihkan dari debu, minyak ataupun kotoran lainnya.
3	Pastikan permukaan substrat kering dan bersih sebelum diaplikasikan cat WiiPOX.
4	Campur komponen Part A dan B dengan perbandingan 2:1. Aduk hingga rata atau homogen. Aplikasikan menggunakan kuas atau roll.
5	Umur campuran ± 3 jam (Cat yang sudah dicampur sebaiknya digunakan sampai habis sebelum 3 jam dan jangan disimpan).

INFORMASI PENYIMPANAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN

Kemasan harus selalu dalam keadaan tertutup, simpan pada suhu ruang dan tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung. Jauhkan dari anak-anak. Hindari menghirup langsung uap cat dan kontak langsung dengan kulit atau mata. Hindarkan dari kondisi panas yang ekstrim dan sumber nyala. Bila terkena mata cucilah segera dengan air bersih dan hubungi dokter. Bersihkan cat-cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air atau pembersih kulit yang sesuai. Bila tertumpah, tutupilah dengan pasir, serbuk gergaji atau tanah. Jangan buang sisa cat ke saluran air atau selokan. Buangkan sisa cat ke tempat pembuangan yang sesuai.

PT. CITRA WARNA ABADI

Jl. Bayu No.9 RT.03/RW.10 Sudimoro, Parangjoro, Sukoharjo,
Jawa Tengah 57522 - Indonesia.

Telp. (0271) 672 7777 Fax. (0271) 672 7888

/weldonwallpaint @weldonwallpaint @weldon_wallpaint www.weldon.co.id

WiiPOX

EPOXY COATING



- HASIL MENGKILAP
- DAYA REKAT KUAT
- MUDAH DIBERSIHKAN
- TAHAN BAHAN KIMIA

express your color !



WiiPOX

EPOXY COATING



- HASIL MENGKILAP
- DAYA REKAT KUAT
- MUDAH DIBERSIHKAN
- TAHAN BAHAN KIMIA

TERSEDIA **12** WARNA

WiiPOX adalah cat dua komponen yang dibuat dari bahan epoxy, dengan daya lekat sangat baik. WiiPOX dapat diaplikasikan diatas beton dan keramik serta memberikan tampilan akhir yang kilap.

DATA APLIKASI

Daya sebar teoritis	: 8-10 m/kg^2 (1x lapis) 100 micron	
Umur campur	: ± 3 Jam	
Waktu pengeringan	: Kering Sentuh	: 7 Jam
	: Kering Keras	: 24 Jam
	: Kering Sempurna	: 72 Jam

PERHATIAN :
GUNAKAN ROLL KHUSUS PENGECATAN EPOXY / LANTAI



/weldonwallpaint @weldonwallpaint @weldon_wallpaint www.weldon.co.id

ES 001 GREEN	**ES 002** DARDANELA	**ES 003** ROYAL BLUE	**ES 004** LIGHT BLUE
ES 005 LEMON YELLOW	**ES 006** LIGHT ALABASTER	**ES 007** LIGHT GREY	**ES 012** ICE BLUE
ES 009 WHITE	**ES 008** BLACK	**ES 010** CLEAR	

SPECIAL COLOUR

ES 011 GERANIUM

Warna-warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.


Lantai Area Gudang


Lantai Area Pabrik


Lantai Area Laboratorium


Lantai Rumah Sakit


Lantai Area Parkir


Lantai Lapangan Olah Raga